



試験結果報告書

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 山田 卓司
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3

依頼No. 208007

- (8) 試験項目：耐水性②
試験方法：JIS K 5600-6-1:2016 耐液体性（一般的方法）7. 方法1（浸せき法）に準ずる。
試験時間：2時間
試験液：脱イオン水
試験温度：80±2℃
評価項目：はがれ、変色
- (9) 試験項目：耐水性②後の引っかかり硬度
試験方法：JIS K 5600-5-4:1999 引っかかり硬度（鉛筆法）に準ずる。
- (10) 試験項目：耐水性②後の付着性
試験方法：JIS K 5600-5-6:1999 付着性（クロスカット法）に準ずる。
カット数：格子パターンの各方向で11個（ます目の数：100）
カットの間隔：2mm
使用切込み工具のタイプ：単一刀切込み工具（手動）
- (11) 試験項目：耐沸騰水性
試験方法：JIS K 5531:2003 7.17 耐沸騰水性 に準ずる。
試験時間：30分
試験液：脱イオン水
評価項目：はがれ、変色
- (12) 試験項目：耐沸騰水性後の引っかかり硬度
試験方法：JIS K 5600-5-4:1999 引っかかり硬度（鉛筆法）に準ずる。
- (13) 試験項目：耐沸騰水性後の付着性
試験方法：JIS K 5600-5-6:1999 付着性（クロスカット法）に準ずる。
カット数：格子パターンの各方向で11個（ます目の数：100）
カットの間隔：2mm
使用切込み工具のタイプ：単一刀切込み工具（手動）
- (14) 試験項目：耐酸性
試験方法：JIS K 5600-6-1:2016 耐液体性（一般的方法）9. 方法3（点滴法）に準ずる。
試験液：5W/V%硫酸水溶液
試験温度：23±2℃
試験時間：24時間
評価項目：はがれ、変色
- (15) 試験項目：耐アルカリ性
試験方法：JIS K 5600-6-1:2016 耐液体性（一般的方法）8. 方法2（吸収媒体法）に準ずる。
試験液：飽和水酸化カルシウム水溶液
試験温度：23±2℃
試験時間：24時間
評価項目：はがれ、変色

余 白