

試験結果報告書

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 山田 卓司
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3

依頼No. 208007

- (16) 試験項目：耐溶剤性
試験方法：JIS K 5600-6-1:2016 耐液体性（一般的方法）7. 方法1（浸せき法）に準ずる。
試験液：アセトン
試験温度：23±2℃
試験時間：15分
評価項目：はがれ、変色
- (17) 試験項目：耐ラビング性
試験方法：ASTM D 4752-20 Standard Practice for Measuring MEK Resistance of Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub に準ずる。
アセトンを塗付した脱脂綿を用いて、荷重約500gで押し付け試験面を擦る。
往復回数：10回
評価項目：はがれ
- (18) 試験項目：耐熱性
試験方法：JIS K 5600-6-3:2006 耐加熱性 に準ずる。
試験温度：80±2℃
試験時間：200時間
評価項目：はがれ、変色
- (19) 試験項目：耐寒性
試験方法：JIS K 5600-6-3:2006 耐加熱性 に準ずる。
試験温度：-18±2℃
試験時間：72時間
評価項目：はがれ、変色
- (20) 試験項目：冷熱繰返し性
試験方法：JIS K 5600-7-4:1999 耐湿潤冷熱繰返し性 に準ずる。
サイクル数：10サイクル
1サイクルの条件：80±2℃ 2時間
18±2℃ 2時間
評価項目：はがれ、変色
- (21) 試験項目：促進耐候性試験
試験方法：JIS K 5600-7-7:2008 促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法） に準ずる。
方法：方法1
試験片ぬれサイクル：サイクルA
試験時間：200時間
評価項目：はがれ、変色
- (22) 試験項目：耐汚染性
試験方法：JIS K 5651:2021 7.23 耐汚染性 に準ずる。
汚染材料：黒油性マジック
ふき取り方法：溶剤（ラッカーシンナー）を含ませてふき取る。
静置時間：24時間
評価項目：汚染材料の除去

余 白